

Produktdatenblatt

für BrinTec EP SB Spezialbeschichtung

2-komponentige Epoxidharz-Spezialbeschichtung (z.B. als farbige Decken- oder Wandbeschichtung im Dampfbad / Sauna)

BrinTec EP SB ist eine spezielle 2-komponentige Epoxidharzbeschichtung, in farbig, zum aufrollen mit der Schaumstoffrolle. Der Auftrag des Epoxidharzes erfolgt in 4 Arbeitsgängen. Zum verarbeiten werden die Komp. A (eingefärbter Harz) und die Komp. B (Härter) in einem sauberen Eimer gründlich vermischt. Um eine Struktur, beim aufrollen in die Beschichtung zu bekommen, empfehlen wir, je nach Bedarf, ca. 30 g Stellmittel (z.B. Caparol Disboxid 952), auf ein 2-komp. Gebinde Harz u. Härter, mit unterzurühren. Wir empfehlen hierzu, die Benutzung einer langsam laufenden Bohrmaschine / Akkuschraubers mit geeignetem Rührer.

Aufbau der Beschichtung

geeigneter Untergrund: z.B. Bauplatte

- 1. Voranstrich mit BrinTec EP / SB, weiß Nr. 9010 (inkl. Stellmittel) auftragen *****
Wartezeit zwischen 1. und 2. Anstrich min. 12 Stunden, jedoch nicht länger als 24 Stunden
- 2. Zweiter Anstrich mit BrinTec EP / SB, farbig (inkl. Stellmittel) auftragen**
Wartezeit zwischen 2. und 3. Anstrich min. 12 Stunden, jedoch nicht länger als 24 Stunden
- 3. Dritter Anstrich mit BrinTec EP / SB, farbig (inkl. Stellmittel) auftragen**
Wartezeit zwischen 3. und 4. Anstrich min. 12 Stunden, jedoch nicht länger als 24 Stunden
- 4. Vierter Anstrich mit BrinTec EP / SB, farbig (inkl. Stellmittel) auftragen**
Je nach Gegebenheiten auf der Baustelle, kann sich die Wartezeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen bei höherer Lufttemperatur verkürzen.

*** = 1. Voranstrich in Weiß entfällt, wenn die Decke / Wand komplett nur weiß gestrichen wird!